

TERRES FINES DU VERCORS

Enduit Akterre Décor Décoration fine à l'argile à teinter



- Utilisation** : L'enduit Akterre Décor blanc ou à teinter (pigments) est un enduit d'argile mince, relativement lisse et soyeux, destiné exclusivement à l'usage intérieur sur support régulier et adapté.
- Composition** : Sables, argile, amidon.
- Propriétés** : L'enduit Akterre Décor à teinter est un enduit qui régule l'hygrométrie de l'air et qui est perméable à la vapeur d'eau : «il respire». Cette caractéristique participe au confort intérieur en rendant l'atmosphère agréable et saine.
- Conditionnement** : En seau de 20kg pouvant servir à préparer le mélange à l'eau.
- Stockage** : Stocker à l'abri de l'humidité. Produit sec en poudre, ne craint pas le gel. Fermée et dans de bonnes conditions de stockage, l'enduit Akterre Décor à teinter peut se conserver au minimum pendant 3 ans.
Une fois mélangé avec de l'eau il doit être utilisé dans les 3 jours.
- Consommation** : **En épaisseur de 2 mm, un seau de 20kg a un pouvoir couvrant de 10m².**
Soit une consommation de 2 kg/m².
- Support** : Le support doit être sec, propre, se tenir, et exempt de graisses et de poussières. Tous les supports lisses ou très absorbants, tels que plâtres et plaques de plâtre doivent être préparées.
En sous couche, utilisez de préférence le «CONTACT FINE» à base de silicate ou «MINERAH DP » à base de chaux suivant les cas.
- Mélange** : Bien malaxer 3 à 3,5 kg d'enduit Akterre Décor dans 1 litre d'eau propre jusqu'à obtention d'une masse homogène.
Soit 6 à 7 litres pour 1 seau de 20kg (estimation à réajuster en cas de besoin afin d'atteindre la plasticité requise).
- Pigments** : L'enduit Akterre Décor se teinte avec des pigments (oxydes, ocres)
L'ajout de pigment ne doit pas dépasser <10% du poids sec de l'enduit.
- Outils** : Lisseuse. Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l'eau.
- Application** : Appliquer une couche d'enduit Akterre Décor de **2 mm** avec une lisseuse en métal ou en plastique (afin d'éviter le risque de trace noire d'oxydation de la lame due à l'abrasion des sables en cas de serrage intense et/ou répété des enduits).
Lorsque le matériau est sec ou encore très peu humide, passer une éponge humide sur la surface, tout en douceur jusqu'à ce que le grain ou la paille ajoutée (paille Décor) apparaisse.
- Temps de séchage** : 24 à 48 heures selon les conditions climatiques.
- Sécurité** : Porter des lunettes de protection en cas d'exposition: enduit au plafond.
Ne pas boire.