

PEINTURE MINERALE code 1405

Pour : Extérieur – Intérieur / Phase : Aqueuse

COMPOSITION

Eau, silicate de potassium, craie, dioxyde de titane, mica, acrylate pure en dispersion, cellulose, polysaccharides, composés organiques d'ammonium, phosphate de sodium, dérivés polyéthérés d'acides gras.

PROPRIETES

Peinture minérale à base de silice, pigments, charges et adjuvants minéraux anorganiques, additionné d'une quantité minimale de régulateurs organiques selon DIN 18363/2.4.1. GARANTIE 10 ANS.

DOMAINES D'APPLICATION

La PEINTURE MINERALE 1405 s'applique sur tous les supports minéraux intérieurs et extérieurs, enduits neufs ou anciens non peints : chaux, ciment, béton, grès etc., ainsi que sur d'anciennes peintures à la chaux ou aux silicates.

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, propre, exempt de taches de graisse et préparé selon les règles de l'art. Eliminer entièrement toutes traces de peinture au latex, à l'huile ou aux résines de synthèse. Les fissures et micro fissures des enduits doivent être rebouchées avec des enduits adaptés, en cas de besoin appliquer une couche de PRIMAIRE MINERAL 1430. Eliminer les traces d'huile de coffrage et rincer à l'eau claire. Poncer et éliminer les laitances. Les supports fortement absorbants ou friables seront traités au préalable avec le FIXATIF 1420.

Humidifier le mur avant travaux si nécessaire.

MISE EN ŒUVRE

Bien remuer avant emploi. Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet (système Airless). Appliquer 2 couches sur les enduits neufs. La première couche peut être diluée

jusqu'à 10%, la deuxième jusqu'à 5% avec le FIXATIF 1420. Pour les autres types de support, voir le tableau page suivante. Blanche, elle peut être teintée avec les CONCENTRES AUX SILICATES codes 1410 à 1419. Les éventuels dépôts provenant de l'intérieur du couvercle ou du pourtour des pots peuvent être retirés en filtrant la peinture, après dilution. Ne pas appliquer par fortes chaleurs sur les surfaces exposées au soleil, ni par des températures inférieures à 5°C.

SECHAGE

Recouvrable après 24 heures.

CONSOMMATION

Sur des supports « normalement » absorbants, en 2 couches : 0,25 à 0,30 litres/m².

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

CONDITIONNEMENT

10 L.

STOCKAGE

Au frais et au sec, à l'abri du gel.

Attention : Risque d'épaississement en cas de stockage par des températures trop élevées.

CONSEILS DE SECURITE

Attention : produit très alcalin, protéger les yeux et la peau. Eviter les projections sur les surfaces vernies ou laquées, pierres, matières synthétiques, aluminium, verre, clinker...Le cas échéant rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire.

Les produits naturels se gardent aussi hors de portée des enfants.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit d'EUROP LABO – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. (traduit le 30/10/02)

RECYCLAGE

Ne pas jeter les résidus à l'égout : laissez-les sécher à l'air, les résidus secs peuvent être facilement recyclés et intégrés dans les ordures ménagères.

Déposer les conditionnements vides et les résidus liquides dans une déchetterie.

Recyclage déchets liquides : EAK 080103

Tableau des systèmes de mise en œuvre pour peintures minérales à l'extérieur :

Supports minéraux	Système 1	2	3	4	5	Consommation	L/ m ²
Neuf, fin, très absorbant	Lavage	Fixatif	Peinture Minérale diluée à 10% de fixatif	Peinture Minérale		Peinture Minérale : Fixatif :	0,35 0,14
Neuf, grossier, très absorbant	Lavage	Fixatif	Peinture Minérale diluée à 10% de fixatif	Peinture Minérale		Peinture Minérale : Fixatif :	0,45 0,18
Neuf, fin, faiblement absorbant	Peinture Minérale diluée à 10% de fixatif	Peinture Minérale				Peinture Minérale : Fixatif :	0,30 0,10
Neuf, grossier, faiblement absorbant	Peinture Minérale diluée à 10% de fixatif	Peinture Minérale				Peinture Minérale : Fixatif :	0,35 0,14
Enduit friable et très absorbant	Lavage	Fixatif dilué à 1 :1 avec de l'eau en plusieurs couches si nécessaire	Peinture Minérale diluée à 10% de fixatif	Peinture Minérale		Peinture Minérale : Fixatif :	0,45 0,20
Ancien avec micro fissures	Fixatif dilué à 10-20% d'eau	Primaire Minéral dilué à 10% de fixatif	Peinture Minérale diluée à 10% de fixatif	Peinture Minérale		Primaire Minéral : Peinture Minérale : Fixatif :	0,30 0,45 0,20
Ancien avec fissures et endommagé	Réparer les fissures et dégâts	Fixatif dilué à 50 % avec de l'eau en 1 ou 2 couches	Primaire Minéral	Peinture Minérale diluée à 10% de fixatif	Peinture Minérale	Primaire Minéral : Peinture Minérale : Fixatif :	0,40 0,45 0,20
Ancien avec différences de structures	Fixatif dilué à 50 % avec de l'eau	Primaire Minéral	Peinture Minérale diluée à 10% de fixatif	Peinture Minérale		Primaire Minéral : Peinture Minérale : Fixatif :	0,40 0,45 0,16

Remarque : Respecter les délais de séchage des bétons et enduits neufs :
Béton : 30 jours
Enduits : 10 jours

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit d'EUROP LABO – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. (traduit le 30/10/02)