

## Enduit de surfacage


### Pour plaques de plâtre armé de fibres FERMACELL

#### Application

L'enduit surfacage FERMACELL en poudre est amélioré avec de la résine synthétique. Il convient parfaitement au lissage complet des parois et des plafonds à l'intérieur et permet d'atteindre le plus haut niveau de qualité Q4. Avec l'enduit de surfacage FERMACELL, il est possible de réaliser des surfaces parfaites pour les travaux ultérieurs de tapisserie et de peinture.

#### Propriétés

- **Haute qualité de surface**
  - Amélioré avec de la résine synthétique
  - Excellent pouvoir de remplissage et haute adhérence
  - Prise homogène et sans fissuration même en couches plus épaisses
  - Ne s'affaisse pas, ne farine pas
  - Optimal pour des surfaces devant atteindre la qualité de finition Q4, convient aux techniques de pose d'enduit structuré
- **Facile à façonner**
  - Consistance crémeuse
  - Ponçage facile
  - Bon rendement
- **Usage multiple**
  - La recette a été minutieusement coordonnée avec les surfaces de plâtre armé de fibres FERMACELL. Elle est aussi parfaitement appropriée pour la mise en œuvre en tant qu'enduit de surfacage sur d'autres supports tels que le carton-plâtre, le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie, etc.
  - Satisfait aux exigences de la norme EN 13963



#### Mise en oeuvre

Lors d'une première étape de travail, boucher avec l'enduit pour joints FERMACELL les joints des plaques de plâtre armé de fibres, les moyens de fixation et tous les dommages éventuels. Le support doit être sec, exempt de poussière,

propre et résistant. Poser un primaire sur les supports fortement absorbants. Les récipients, les outils et l'eau doivent être propres. Mélanger l'enduit de surfacage FERMACELL avec de l'eau et remuer soigneusement. Après un temps de maturation de 2 à 3 minutes, remuer de façon à obtenir un mélange sans grumeaux et appliquer celui-ci dans les 45 minutes. Nous recommandons l'utilisation de la spatule, de la truelle ou de la lisseuse FERMACELL. Pour la pose de l'enduit de surfacage FERMACELL, les températures de l'air et de l'objet doivent être de +5°C au moins. Porter des lunettes et un masque de protection. Avant d'effectuer les travaux de tapisserie et de peinture, dépoussiérer les surfaces et appliquer un primaire si besoin.

#### Caractéristiques

Proportion du mélange	1 kg d'enduit pour 0,6 litre d'eau
Consommation par m <sup>2</sup>	1 kg pour une couche d'1 mm
Temps de façonnabilité	env. 45 minutes à 20 °C
Poids en vrac	Env. 0,83 kg/litre
Nettoyage	A l'eau
Valeur pH	7 - 8
Stockage	12 mois au sec et dans l'emballage original

Sous réserve de modifications techniques (état 06/2008)  
N'hésitez pas de demander la dernière version de ce document d'information.  
Dans le cas où vous auriez besoin d'un renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec notre service technique.

**Xella Systèmes Construction Sèche**  
30 Rue de l'Industrie 92563 RUEIL MALMAISON CEDEX  
Tél. +33 (1) 47 16 92 90 Fax: +33 (1) 47 16 92 91  
www.fermacell.fr